



**Technisches Datenblatt ADRAMAQ® Designer Planken + Fliesen**

**ADRAMAQ® Designer Planken + Fliesen**  
Bauaufsichtlich zugelassen unter Nr.: Z-156.603-659

<u>Titel</u>	<u>EN 429 Dicke Nuttschicht</u>	<u>0,30 mm</u>	<u>0,55 mm</u>	<u>0,70mm</u>	<u>SL 0,30 mm</u>	<u>SL 0,70 mm</u>
<b>Belagsart nach EN 649</b> Heterogener PVC Bodenbelag		ja	ja	ja	ja	ja
ISO 14001		ja	ja	ja		
ISO 9001		ja	ja	ja	ja	ja
EN 428 Gesamtdicke		2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	5 mm	5 mm
EN 430 Flächengewicht		4000 g/m <sup>2</sup>	4500 g/m <sup>2</sup>	4.000 g/m <sup>2</sup>	8.400 g/m <sup>2</sup>	8.400 g/m <sup>2</sup>
Oberflächen Vergütung PU		ja	ja	ja	ja	ja
Resteindruck EN 433		≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Stuhlrolleneignung		geeignet	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet
<b>Wärmedurchlasswiderstand/ Fußbodenheizung geeignet</b>		0,0108 (m <sup>2</sup> K)/W	0,0108 (m <sup>2</sup> K)/W	0,0108 (m <sup>2</sup> K)/W		
Brandverhalten		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschallverbesserung DIN 52210		4 dB	4 dB	4 dB	6 dB	6 dB
Lichtehtheit EN ISO 105 B02		≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit DIN EM423		gegeben	gegeben	gegeben	gegeben	gegeben
Dimensionsstabilität		0 % / 0,05 %	0 % / 0,05 %	0 % / 0,05 %	0 % / 0,05 %	0 % / 0,05 %
Verwindung		0 mm / 0,05 mm	0 mm / 0,05 mm	0 mm / 0,05 mm	0 mm / 0,05 mm	0 mm / 0,05 mm
Rutsicherheit Gleitreibungskoeffizient		R 9 μ=0,59	R 9 μ=0,59	R 9 μ=0,59	R 9 μ=0,59	R 9 μ=0,59
Einsatzbereiche		21-23, 31	23, 33 +41	23,34 + 42	21-23, 31	23,34 + 42



**Format EN 427**  
100,0 mm x 914,4 mm VE 36 Planken 3,29 m<sup>2</sup> - 152 mm x 914,4 mm VE 24 Planken 3,35 m<sup>2</sup> - 152,4 mm x 914,4 mm VE 24 Planken 3,34 m<sup>2</sup>  
230 mm x 1220 mm VE 12 Planken 3,37 m<sup>2</sup> - 186 mm x 940 mm VE 19 Planken 3,32 m<sup>2</sup> - 457 mm x 457 mm VE 16 Fliesen 3,35 m<sup>2</sup>  
102 mm x 914,4 mm VE 36 Planken 3,35 m<sup>2</sup> - 305 mm x 610 mm VE 18 Fliesen 3,34 m<sup>2</sup> - 457 mm x 914 mm

**Emissionsmessung**  
Der Belag erfüllt bezüglich seiner Emissionen die Zulassungsgrundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräume

Gewährleistung nach BGB 5 Jahre Gewährleistung bei Verwendung der ADRAMAQ® Reinigungs- und Pflegemittel.  
Prüfzeugnisse können bei Bedarf angefordert werden oder stehen zur Einsicht auf unserer Webseite  
Nutzen Sie unseren Musterservice, gerne stellen wir Ihnen Originale einzelner Planken und Fliesen zur Verfügung  
Farbabweichungen zum Original sind möglich.

Geschäftsführer Wolfgang Spendowski - ID-Nr. DE179070286 - Handelsregister HRB 5575 Marburg